



Enduit pour joint FERMACELL

Pour reboucher les surfaces après la réalisation du joint colle FERMACELL

Propriétés

Pour le jointoiment des plaques FERMACELL sans bandes d'armature et les plaques FERMACELL TB (bords amincis).

Applications

- Verser l'enduit pour joints dans l'eau (selon les instructions figurant sur l'emballage):
- Proportion du mélange: env. 1 kg d'enduit pour joints dans env. 0,6 l d'eau.
- Laisser reposer environ 2 à 5 minutes.
- Remuer de façon à obtenir un mélange sans grumeaux (l'utilisation d'un mélangeur à moteur peut influencer le temps de prise).
- Si le mélange est trop liquide, rajouter de l'enduit pour joints (l'enduit ne doit pas glisser instantanément d'une truelle maintenue à la verticale).
- Le mélange peut être employé durant 35 minutes environ

Mise en oeuvre

Le jointoiment est réalisé en deux étapes: une première et une seconde couche (lissage). Attendre que la première couche soit complètement sèche avant de réaliser la couche de lissage avec l'enduit de lissage FERMACELL.

Remplir entièrement et aplanir les joints des plaques avec l'enduit pour joints FERMACELL à l'aide d'une truelle à lisser ou d'une spatule. Jointoyer de la même façon les têtes enfoncées des fixations ainsi que tout endommagement sur la surface des plaques.

Poncer les éventuelles irrégularités une fois que l'enduit a durci (à l'aide d'une grille de ponçage ou de papier de verre de granulométrie 60). Balayer soigneusement la poussière fine avant de poser l'enduit de lissage FERMACELL.

Caractéristiques

Consommation	env. 0,2 kg/m ²
Masse volumique	1,2 kg/litre
Granulométrie	max. 0,15 mm
Adhérence	env. 1,0 N/mm ²
Qualité de remplissage	élevée
Combustibilité	Aucune (ne se propage pas et n'entretient pas les flammes)
Nettoyage	Avec de l'eau
Temps de séchage	env. 0,5 - 2 h
Stockage	12 mois au frais, hors gel
Couleur	Blanc / Jaune
Conditionnement	Sacs de 5 kg / Sacs de 20 kg



Indications pour les marchands

Poids par sac	5 kg	20 kg
No. d'article	79001	79003
Quantité par palette	144 Sacs	48 Sacs
Poids par palette	env. 720 kg	960 kg

Sous réserve de modifications techniques (état 06/2008)

N'hésitez pas de demander la dernière version de ce document d'information. Dans le cas où vous auriez besoin d'un renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec notre service technique.



www.ecobati.be
 info@ecobati.be
 tel : +32 (4) 246 32 49
 fax : +32 (4) 247 06 07