

isonat



flex 40

› Daken/ Zolders/ Muren



› **samenstelling:**
Houtvezels

Natuurlijke isolatie, goed werkend en economisch intressant !



Isonat flex 40 is samengesteld uit houtvezels (afkomstig uit restmateriaal van de bosbouw uit de Beaujolais), puur natuurlijk isolatiemateriaal voor een aantrekkelijke prijs. Hout is een kwalitatief en een natuurlijk isolatiemateriaal. **Isonat flex 40** heeft de eigenschappen om de binnentemperatuur zowel 's zomers als 's winters aangenaam goed regelt, een goed akoestisch comfort en comfort.

› Toepassings gebieden :

- Isoleren van binnenmuren (metalen frame/ houten frame) en scheidingswanden
- Isoleren van plafonds
- Isoleren van het dak tussen de houten keepers/ spanten in geschrante lagen
- Isoleren tussen plafonds en vloeren of vliering

› Voordelen :

Kwaliteit en comfort	Efficiënt en zuinig.
Warmte geleidings coëfficiënt meetwaarde:	0,038 W/m.K.
Gemakkelijk verwerkbaar:	produkt homogeen en sterk, behoud zijn vorm zelfs na lange tijd !
Voor verwerking:	raadpleegt de verwerkingsgids van Isonat.
Produkt is composteerbaar en recycleerbaar.	



by
Buitex



Technische gegevens **Isonat flex 40**

SAMENSTELLING	WAARDEN		TOLERANTIES
Houtvezels	85 %		5 %
Textielvezels (gerecycled polyester)	15 %		5 %
Brandbeschermings middel	Sal minerale stikstof		-
KENMERKEN	WAARDEN	REGELS	TOLERANTIES
Dichtheid	40 Kg/m ³	EN 1602	± 5 Kg/m ³
Warmtegeleidingscoëfficiënt nominaal (lambda)	0,038 W/(m.K)	EN 12667	≤ 0,038
Dikte	van 40 tot 200 mm	EN 823	klasse T2 (EN 13162)
Breedte	57 cm	EN 822	± 1,5 %
Lengte	120 cm	EN 822	± 2 %
Brandklasse	Euroclase E	EN 13501-1	-
Haaksheid	< 10 mm/m	EN 824	5 mm/m

Gamme **Isonat flex 40**

Dikte (mm)	Breedte (cm)	Lengte (cm)	Dichtheid (kg/m ³)	Thermische weerstand (m ² .K/W)
200	57	120	40	5,25
160	57	120	40	4,20
140	57	120	40	3,80
120	57	120	40	3,15
100	57	120	40	2,60
80	57	120	40	2,10
60	57	120	40	1,60
50	57	120	40	1,30
40	57	120	40	1,05

Uitgaande van onze wil om de kwaliteit van onze producten steeds te willen verbeteren houdt Buitex zich het recht voor, om op ieder moment en zonder waarschuwing vooraf de samenstelling of de fabricatie te wijzigen. Document NON CONTRACTUEEL.

Wij wijzen U erop dat Isonat Flex[®] 40 droog en beschermd moeten worden op gesla Drukfouten en vergissingen voorbehouden.

Uw verkooppunt: