



FICHE TECHNIQUE – STUC NATUREL A LA CHAUX EN PATE

Fiche n° 28

Version 3

Mise à jour le 18/06/2014

DESCRIPTION

Ce véritable stuc à la chaux, 100% naturel, prêt à l'emploi, est de couleur blanc.

Il convient pour une utilisation en intérieur.

Il est conditionné dans des seaux métalliques de 6, 12 et 24kg.

Il peut se conserver plusieurs années dans de bonnes conditions de stockage : enduit recouvert de quelques mm d'eau pour éviter la carbonatation, seau à l'abri du gel.

Composition : chaux en pâte, farine de marbre, talc, eau de chaux, huile de lin, cellulose, savon noir.

n° de producteur **CE** 0333-CPD-33426

PREPARATION DU SUPPORT

La surface d'application doit être propre et exempte de traces de graisse et de poussière, légèrement granuleuse pour pouvoir offrir une accroche mécanique de qualité.

Sur supports minéraux absorbants, nous conseillons d'humidifier votre support à saturation quelques heures avant l'application de la première couche.

Sur tous supports lisses (type plaque de plâtre, fermacell, ancienne peinture, etc..), il est impératif de rendre le support homogène, afin d'éviter tout spectre de joints ou de réparations avec un enduit de bouchage.

Appliquer une sous couche de qualité, appliquer ensuite 1 à 2 couches de sous couche granuleuse afin d'apporter une accroche mécanique à votre support.

PREPARATION DE L'ENDUIT

La préparation de la couleur de votre stuc est une phase très importante. Il est recommandé de préparer la couleur de votre pâte à stuc la veille de l'application afin qu'elle puisse se reposer et ne soit pas trop souple.

Bien mélanger à l'aide d'un malaxeur électrique pour rendre homogène l'enduit dans le seau, incorporez en cours de malaxage les pigments préalablement préparés (voir fiche conseil « préparation des doses couleurs »).

Attention : le stuc est très sensible à l'eau ; veillez à ne pas incorporer trop d'eau dans la préparation de vos pigments.

MISE EN OEUVRE

Cet enduit doit être appliqué sur une épaisseur conseillée de 1 mm maximum à l'aide de lisseuses inox bords arrondis, ou de couteaux à stuc.

Application conseillée en 3 passes minimum.

Appliquer une première couche fine sur votre support préalablement préparé, laisser sécher quelques heures.

Appliquer une seconde couche identique à la première, puis appliquer dans la foulée (« a fresco ») la troisième couche par pastillage (petites touches très fines qui seront plus ou moins rapprochées et superposées) ;

Ferrez le stuc en cours de séchage pour glacer la surface (avec une lame propre).

Afin d'obtenir plus d'effets et de la profondeur, il est possible de renouveler plusieurs fois le pastillage avant de ferrer.

CONSOMMATION

Environ 900g à 1kg au m² pour l'ensemble des 3 couches.

PRECAUTION D'EMPLOI

Protection des mains : port de gants conformes à la réglementation en vigueur.

Protection des yeux : port de lunettes de sécurité conformes à la réglementation en vigueur.

Protection de la peau : port de vêtements adaptés recouvrant les parties du corps (chemises à manches longues et pantalons recouvrant les chaussures de sécurité étanches).



P102 : Tenir hors de portée des enfants

P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

P305+P351+P310 : En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin

P302+P352 : En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon



www.ecobati.be | info@ecobati.be

NETTOYAGE DES OUTILS / ELIMINATION DES DECHETS

Le nettoyage des outils se fait à l'eau. Le seau métallique peut être recyclé.

Les résidus d'enduit peuvent être rejetés en milieu naturel sans dommage pour l'environnement.

Voir fiche de données de sécurité sur www.pozzonuovo.fr.

www.ecobati.be