

WELDANO TURGA

Produit de soudage par solvant dans le système d'écrans de sous-toiture
SOLITEX WELDANO



Caractéristiques techniques

Tissu		
Matériau	tétrahydrofurane (90 %), cyclohexanone (10 %)	
Propriété	Réglementation	Valeur
Couleur		transparent
Température de mise en œuvre		> 0 °C, idéalement entre 18 et 20 °C
Stockage		de +15 °C à +25 °C, dans un endroit sec et bien aéré, exclusivement dans le récipient d'origine, à l'écart de la chaleur et de toute source d'inflamm

Domaine d'utilisation

Produit de soudage par solvant destiné au collage étanche à l'eau des chevauchements d'écrans de sous-toiture en PU (p. ex. SOLITEX WELDANO). Convient également au collage d'accessoires utilisés pour l'étanchéité de détails, comme p. ex. la bande de raccord SOLITEX WELDANO-S.

Conditionnement

Art. n°	Code GTIN	Contenu	Poids	UE	Récipient
16436	4026639164360	1 l	1,1 kg	6	300

Avantages

- ✓ Economique à l'usage
- ✓ Assemblages homogènes et fiables, permettant une sollicitation rapide
- ✓ Produit de soudage par solvant adapté au système SOLITEX WELDANO

Supports

Avant l'application de WELDANO TURGA, nettoyer l'écran SOLITEX WELDANO à l'aide d'un chiffon. Le support doit être dépourvu de substances antiadhésives (p. ex. graisse ou silicone).

Conditions générales

Bien agiter et remuer le pot avant l'usage. Un litre de WELDANO TURGA permet de souder environ 200 à 250 mètres courants d'écran (largeur du cordon : 30 mm). La température de mise en œuvre ne peut pas être inférieure à 0 °C.

Pour une application particulièrement facile et rapide, utiliser la bouteille-pinceau de 500 ml.

Avantages : elle permet d'appliquer aisément le produit de soudage par solvant WELDANO TURGA, de garder une main libre, de ne pas salir le produit dans le récipient et offre une contenance de 500 ml.