

## STONAT PROTECT PLUS

---

Le Stonat Protect Plus est un vernis P.U. ~~mat,~~ satin ou brillant bi composant en phase aqueuse, pour les enduits de la gamme Stonat, formant une barrière permanente et résistante aux chocs, salissures ainsi qu'aux agents chimiques et aux intempéries. Il peut être appliqué en intérieur et en extérieur. Il est particulièrement indiqué pour les douches, les plans de travail et les meubles. Il est idéal pour protéger vos enduits Stonat et leur garantit une tenue dans le temps.

Pour une protection et un aspect esthétique sur le long terme, il est conseillé de nettoyer le Stonat Protect Plus à l'aide du Stonat Clean (dilué).

Attention, toujours mettre le Stonat Primer Protect avant le Protect Plus pour fixer le support.

Grande facilité d'application au rouleau 12 mm sur support lisse (25 à 30 m<sup>2</sup>/heure). Temps de reprise de 20 à 25 min permettant un travail soigné sans raccord visible.

CODE : 03 (mat) 10 (satin) 90 (brillant)

PV ALIMENTAIRE N° RE-14/04198

### CONDITIONNEMENT

---

- Kit de 0.5 kg composé de : Base : 0.4kg - Durcisseur : 0.1kg (+/- 5m<sup>2</sup>)
- Kit de 1 kg composé de : Base : 0.8kg - Durcisseur : 0.2kg (+/- 10 - 12m<sup>2</sup>)
- Kit de 5 kg composé de : Base : 4kg - Durcisseur : 1 kg (+/- 50 - 60m<sup>2</sup>)

Pour une préparation à la pesée du Protect Plus, ajouter 300g de durcisseur à 1 kg de base.

### CONSERVATION

---

Un an dans son emballage hermétique d'origine. Craint le gel.

Conserver à des températures comprises entre + 5°C et + 30°C.

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

---

Le Stonat Protect Plus s'applique sur les enduits Stonat. Ceux-ci doivent d'abord être saturés avec le Stonat Primer Protect.

Mode d'emploi :

- 1) Verser le durcisseur dans la base tout en mélangeant soigneusement : on observe un épaissement immédiat du produit
- 2) Continuer à mélanger vigoureusement jusqu'à ce que le produit revienne à une viscosité uniforme, proche de la viscosité d'origine de la base
- 3) Ajouter alors 10% d'eau et mélanger
- 4) Laisser «mûrir» 5 min
- 5) Remélanger le produit
- 6) Appliquer le produit avec un rouleau Stonat 12 mm

Durée d'utilisation du mélange : 4 heures à 20°C.

## RENDEMENT/CONSOMMATION

---

10 à 12m<sup>2</sup>/kg par couche au rouleau 12 mm (soit environ 110 g/m<sup>2</sup> sur support lisse)

## SÉCHAGE (20°C - 65% HR)

---

Hors poussière : 1h

Sec : 5h

Recouvrable : après minimum 12h – une 2<sup>e</sup> couche peut être posée sans problème dans les 48h. Au-delà des 48h, d'abord égrainer avec un papier à poncer 120 pour augmenter l'adhérence

Dur à cœur : 72h

Efficacité de la protection : après 96h à 20°C

Le Protect Plus est sans odeur (COV < 100gr/L), ce qui génère un grand confort à l'application et permet une occupation rapide des locaux.

**Attention, même après traitement avec 3 couches de Stonat Protect Plus, l'enduit Stonat Perfect reste perméable à la vapeur d'eau.**

**Ceci peut produire des endroits où l'enduit fonce et puis sèche, ce qui n'est pas un problème pour l'enduit.**

**Cependant, si vous souhaitez éliminer ce phénomène, il est préférable de rajouter des couches de Protect Plus.**