



Kurk olie

Voor natuurlijke kurkoppervlakten

Toepassing:

Voor de eerste behandeling en afwerking van kurk binnen.

Technische eigenschappen:

Waterafstotende, impregnerend met goede vuleigenschappen, is duurzaam, waterdampdoorlatend, zijdeglanzend en vergeelt niet.

Kleurtint:

Kleurloos tot licht geelachtig. Een lichte, absorberende ondergrond droogt iets donkerder op.

Samenstelling:

Plantaardige oliën, boomharsen, isoparaffines en loodvrije droogstoffen, aluminiumoxide, silicaat. Het VOC gehalte van dit product is max. 390 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt max. 400g/l categorie "e" vanaf 2010.

Voor meer details over de samenstelling vraag een volledig overzicht bij uw handelaar.

Verwerking:

Strijken, rollen. Ruimte- en oppervlaktetemperatuur boven 15° C.

Verbruik:

40 – 70 ml/m² 13 – 23m²/l per behandeling.

Zuinig aanbrengen om problemen bij het drogen te vermijden!

Droogtijd bij normaal klimaat:

Stof droog na 6-12 uur.

Belangrijk

3 dagen voorzichtig belasten. Na 7 à 14 dagen geheel

belastbaar:

Dit systeem heeft bij het drogen voldoende zuurstof uit de lucht nodig. Zorg daarom voor een goede verluchting. Eventueel een ventilator gebruiken om geurvorming te vermijden.

Opslag:

Origineel in gesloten verpakking ten minste 5 jaar houdbaar. Koel, droog en gesloten bewaren.

Gevarenklasse:

VbF: A III

Aanwijzingen en veiligheidsaanbevelingen:

Het product is brandbaar! Bij de verwerking verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Wegens het gevaar van zelfontbranding met kurken vloerolie doordrenkte voden in water dompelen, lange tijd laten drogen en met het huisvuil verwijderen!

Bij gebruik van spuitapparaten een goedgekeurd ademhalingstoestel dragen. Ook natuurlijke vermiddelen buiten het bereik van kinderen bewaren. Overschot niet gewoon op de grond of bij het afvalwater gieten.

Verpakking:

0,75 l / 2,50 l / 10,0 l

Verwerkingsaanwijzingen

A. Ondergrond en voorbereiding:

Voor optimale resultaten moet u zich houden aan de technische fiches van alle gebruikte producten. De ondergrond moet droog, vast, zuiver, vet, stofvrij en tevens absorberend zijn.

B. Hoe aanbrengen:

Schudden voor gebruik. De kurk olie is gebruiksklaar. De ondergrond moet gladgeschuurd zijn (met korrel 120).

Olie dun en gelijkmatig aanbrengen met een roller. Na 20 minuten de overtollige olie of glanzende oppervlakte verwijderen met een pluisvrije doek.

Na 16-24 uur droogtijd schuren met korrel 150-180 (goed stofvrij maken) daarna 2e laag dun opbrengen en na 20-30min polijsten met een witte pad. Indien eventueel nodig een 3e laag aanbrengen.

Al deze aanwijzingen zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Dit technische fiche wordt ter informatie en advies gepubliceerd.

Geen enkel juridisch recht kan hierover reclameren. In geval van twijfel kunt u zich melden bij de tussenhandelaar, groothandel of fabrikant.

Na elke update verliest het vorige fiche zijn geldigheid.



Ecobati

Z.I. des Hauts Sarts
25, Première avenue
4040 Herstal
www.ecobati.be
Tel. : 0032(0)4/246.32.49
Fax : 0032(0)4/247.06.07