



Gekleurde hardwasolie 258

Gebruik

Voor de behandeling van elke absorberende ondergrond binnen: voor houten vloeren, kurkvloeren, OSB-platen, enz. Kan worden gebruikt als onderlaag.

Technische eigenschappen

De gekleurde hardwasolie nr. 258 is een product van topkwaliteit. Het product doet de natuurlijke structuur herleven, verscherpt de verschillende tinten in het behandeld materiaal en geeft een oppervlak met open poriën. Mat, glanzend of hoogglanzend afhankelijk van de boenintensiteit. Slijtagebestendig, waterafstotend en gekleurd. 16 uur bestand tegen koffie, bier, cola, wijn en water.

Samenstelling

Olie van de ricinusboom en gebakken natuurlijke harsen, isoparaffines, standolie van ricinusolie, witte klei, microkorrelboenwas, siliciumzuur, zinkcarbinaat, sporen van Co/Zr/Zn/Mn en minerale pigmenten. Het VOS-gehalte van dit product is max. 390 g/l. De Europese limietwaarde is 400 g/l (categorie F vanaf 2010).

Kleur

Wit, grijs, zandgeel, kerselaar, noten, zwart

Voorbehandeling

De ondergrond moet droog (vochtigheidsgraad max. 14 %), schoon en stofvrij zijn. De adviestemperatuur voor verwerking is 16 °C. Een lagere temperatuur vertraagt het droogproces. Het oppervlak als laatste schuren met een schuurpapier korrel 120.

Uitvoering

De hardwasolie is klaar voor gebruik. In een dunne homogene laag aanbrengen met behulp van een rol of een borstel. 10 minuten laten indringen. De eventueel overtollige hardwasolie verwijderen met een spatel in kunststof of rubber en opwrijven met een wit schuursponsje. Na 16 tot 24 uur een tweede dunne laag kleurloze hardwasolie nr. 251 aanbrengen. De eventueel overtollige hardwasolie verwijderen met een wit schuursponsje. Vooraleer een tweede laag aan te brengen het stof zorgvuldig verwijderen. Een ondergrond in kurk heeft soms een derde laag nodig. Probeer dit op voorhand.

Belangrijk: tijdens het aanbrengen en het drogen van het product moet u zorgen voor een goede luchtcirculatie. De geur van het product kan onaangenaam zijn.

Droogtijd

Het product heeft ongeveer 6 tot 12 uur nodig om te drogen (bij 20 °C en een relatieve vochtigheidsgraad van 50 tot 55 %). De tweede laag aanbrengen na 16 tot 24 uur. De vloer is na 3 dagen beloopbaar. Intens gebruik na 1 tot 2 weken.

Onderhoud en opfrissing

De vloer schoonmaken met plantaardige zeep nr. 651 (1 tot 3 doseerstoppen per 5 liter water). Bij slijtage onderhouden met onderhoudsolie nr. 250.

Verbruik / Rendement

40 tot 70 g/m² of 13 tot 23 m² per liter afhankelijk van de ondergrond.

Reiniging gereedschap

Gereedschap meteen na gebruik reinigen met oplosmiddel 750.

Bewaring

Fris en droog bewaren. De bus goed sluiten. Mogelijk wordt een velletje gevormd aan het oppervlak van een begonnen bus. Verwijder dit velletje voor gebruik.

Veiligheidsrichtlijnen

Ontvlambaar product in overeenstemming met VbF A III Doeken verzadigd met hardexasolie onderdompelen in water of plat laten drogen op een niet-ontvlambare ondergrond (risico op zelfontbranding!!). Het product zelf is niet ontvlambaar. De doeken wegwerpen bij het huishoudelijk afval. Ook natuurproducten buiten het bereik van kinderen houden.

De grondstoffen kunnen een kenmerkende geur verspreiden!!

Afvalbehandeling

Het recipiënt volledig leegmaken, met een borstel schoonmaken en afvoeren naar een containerpark. Gedroogde productresten kunnen worden weggegooid bij het huishoudelijk afval

Giscode: ö60 Afvalcategorie voor vloeibare residu's EAK 080102

Al deze aanwijzingen zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Dit technische fiche wordt ter informatie en advies gepubliceerd.

Geen enkel juridisch recht kan hierover reclameren.

In geval van twijfel kunt u zich melden bij de tussen- handelaar, groothandel of fabrikant

Na elke update verliest het vorige fiche zijn geldigheid

Ecobati
Z.I. des Hauts Sarts
25, Première avenue
4040 Herstal
<http://www.ecobati.be>
info@ecobati.be
<http://www.thermofloc-benelux.com>

Tel. : 0032(0)4/246.32.49

Fax : 0032(0)4/247.06.07

Versie 2007