

technische fiche



Zijdeglansverf 453

Natuurwit, oplosmiddelarm, voor binnen

Toepassing:

Ademende lakverf voor binnen op hout, metaal en neutrale steen. Niet geschikt voor vloeren en radiatoren.

Technische eigenschappen:

Watervaste, elastische witte verf met goede harding en hoog dekvermogen.

Goed verloop, hoog rendement. Waterdampdoorlatend.

Kleurtint:

Natuurwit, zijdeglanzend.

Samenstelling:

Olie van de ricinusboom, saffloerolie, standolie van houtolie, ester van natuurhars, kaolien, zinkcarbonaat, rutiel, bariet, isoparaffine, talkpoeder, siliciumzuur en sporen van Co/ZR/Zn/Mn. Het VOS gehalte van dit product is max. 390 g/l. De Europese limietwaarde is 400 g/l (categorie „e“ vanaf 2010).

Verwerking:

Strijken, rollen of spuiten. Ruimte- en oppervlaktetemperatuur boven 15°C.

Verbruik:

70 - 100 ml/m² per laag. Zuinig aanbrengen om problemen bij het drogen te vermijden!

Droogtijd bij normaal klimaat:

Stofdroog na 6 - 8 uur, droog en overschilderbaar na ca. 24 uur, volledig droog na ca. 3 - 6 dagen. Zorg tijdens het drogen in ieder geval voor goede ventilatie!

Verdunning- en reinigingsmiddel:

Ultranature verdunning. Het product is gebruiksklaar.

Opslag:

Origineel in gesloten verpakking ten minste 5 jaar houdbaar. Koel, droog en gesloten bewaren.

Aanwijzingen en veiligheidsraadgevingen:

Het product is brandbaar! Bij de verwerking verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Wegens het gevaar van zelfontbranding met grondverf doordrenkte vossen in water dompelen, lange tijd laten drogen en met het huisvuil verwijderen. Bij gebruik van spuitapparaten een goedgekeurd ademhalingstoestel dragen. Ook natuurlijke verfmiddelen buiten het bereik van kinderen bewaren. Overschot niet gewoon op de grond of bij het afvalwater gieten.

Goed roeren voor gebruik!

Houd u in ieder geval aan het technische fiche!

U krijgt de fiche bij uw handelaar of via internet.

VbF A III.

Europese afvalcatalogus 08 01 02.

GISCode Ö60.



technische fiche

Al deze aanwijzingen zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Dit technische fiche wordt ter informatie en advies gepubliceerd.

Geen enkel juridisch recht kan hierover reclameren.

In geval van twijfel kunt u zich melden bij de tussen- handelaar, groothandel of fabrikant

Na elke update verliest het vorige fiche zijn geldigheid

Ecobati

Z.I. des Hauts Sarts
25, Première avenue
4040 Herstal

<http://www.ecobati.be>

info@ecobati.be

<http://www.thermofloc-benelux.com>

Tel. : 0032(0)4/246.32.49

Fax : 0032(0)4/247.06.07



Oktober 2007