



Technische fiche

Structuurverf 547

Toepassingsgebied

Op alle soorten nieuwe minerale ondergrond binnen evenals op oude, goed hechtende en absorberende dispersielagen. Niet geschikt voor textiel en vinylpapier.
Klaar voor gebruik zonder aanlegging.

Technische eigenschappen

Zonder oplosmiddel volgens het label ECO. Goede weerstand tegen wrijving, uitstekend rendement, waterdampdoorlaatbaar. Dekkend vermogen volgens DIN 55987. Afwasbaar met plantaardige zeep. Druipt niet.

Samenstelling

Water, krijt, titaniumwit, natuurharsen, talk, witte leem, saffloerolie, methylcellulose en conserveermiddel isothiazolone en zand.

Kleuren

Wit. Kan gekleurd worden met kleurpasta.

Gebruiksaanwijzingen

Omgevingstemperatuur boven 12°C. Strijken, rollen, airless spuiten. De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn.

Droogtijd

Bij 23°C en 50 % relatieve vochtigheid: 12 uur na de eerste laag; 24 uur na de tweede laag. Alvorens werk uit te voeren met vernisverf, twee dagen laten harden. Goed doorluchten.
Na gelang de temperatuur kan het 4 à 5 dagen duren eer het zand zich aanhecht.

Verbruik

Afhankelijk van de ondergrond en de toegepaste techniek: per laag +/-5 m² per liter.

Reiniging van gereedschap

Gereedschap wassen in water en met plantaardige zeep.



Technische fiche

Opslag

Fris en droog opslaan, beschermd tegen vorst. Houdbaarheid van 12 maanden in de originele potten.

Veiligheidsaanwijzingen

Goedgekeurde ademhalingsbescherming dragen in geval van aanbrengen met een spuitapparaat. Ook natuurlijke verven buiten het bereik van kinderen houden. Nooit het overschot op de grond of in de afvoer gieten. Goed mengen voor gebruik!

Al deze aanwijzingen zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Dit technische fiche wordt ter informatie en advies gepubliceerd.

Geen enkel juridisch recht kan hierover reclameren.

In geval van twijfel kunt u zich melden bij de tussen- handelaar, groothandel of fabrikant

Na elke update verliest het vorige fiche zijn geldigheid

Ecobati

Z.I. des Hauts Sarts

25, Première avenue

4040 Herstal

<http://www.ecobati.be>

info@ecobati.be

<http://www.thermofloc-benelux.com>

Tel. : 0032(0)4/246.32.49

Fax : 0032(0)4/247.06.07

Oktober 2007

www.ecobati.be