



Technische fiche

Sluierbindmiddel concentraat op waterbasis 551

Voor het aanbrengen van gekleurde, diffusieopen wandlazuuren in combinatie met Ultranature pigmentconcentraten in woonruimten.

Technische eigenschappen

Transparant sluierbindmiddel. In hoge mate waterdampdoorlatend. Geen vergeling. Verdunbaar met water. Zeer overvloedig concentraat. Daarom moet sluierbindmiddel 646 voor het verwerken in een verhouding 1:5 - 6 met water worden gemengd.

Kleurtint

Zonder kleurpigmenten na volledige droging vrijwel kleurloos.

Samenstelling

Waterige emulsie uit hoogwaardige cellulose, schellak, boomharsen, bijenwas en plantenwassen. Voor meer details over de samenstelling vraag een volledig overzicht bij uw handelaar.

Verwerking

Met borstel of verfkwast, spons of katoenen doek. Ruimte- en oppervlaktetemperatuur boven 15°C.

Verbruik

Van het met water verdunde, gebruiksklare sluierbindmiddel 646 is ca. 1 liter voor 15 m² nodig. Dit komt overeen met ongeveer 70 ml/m² wandoppervlakte, maar dit kan verschillen naargelang het absorptievermogen van de ondergrond.

Droogtijd bij normaal klimaat

Oppervlakkig droog na 2 - 4 uur, volledig droog na ca. 24 uur.

Verdunning- en reinigingsmiddel

Water en Ultranature plantaardige zeep.

Opslag Origineel in gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar. Verdund sluierbindmiddel onmiddellijk gebruiken. Koel, droog en gesloten bewaren. Beschermen tegen vorst!

Aanwijzingen en veiligheidsraadgevingen

Ook natuurlijke verfmiddelen buiten het bereik van kinderen bewaren.

Overschot niet gewoon op de grond of bij het afvalwater gieten. Bevat chemisch synthetisch conserveringsmiddel, aanbevolen en goedgekeurd door FDA en BGA voor levensmiddelenverpakkingen.

Goed roeren voor gebruik!

Houdt u in ieder geval aan het technische fiche !



Technische fiche

Al deze aanwijzingen zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Dit technische fiche wordt ter informatie en advies gepubliceerd.

Geen enkel juridisch recht kan hierover reclameren.

In geval van twijfel kunt u zich melden bij de tussen- handelaar, groothandel of fabrikant

Na elke update verliest het vorige fiche zijn geldigheid



Ecobati

Z.I. des Hauts Sarts

25, Première avenue

4040 Herstal

<http://www.ecobati.be>

info@ecobati.be

<http://www.thermofloc-benelux.com>

Tel. : 0032(0)4/246.32.49

Fax : 0032(0)4/247.06.07

Oktober 2007