



## Technische fiche

### Leemverf 559

Voor binnenruimtes  
Vochtigheidsregulerend, oplosmiddelvrij en ademend.

Toepassing: Voor alle absorberende, minerale ondergronden in binnenruimtes, in het bijzonder leem. Ook voor OSB.

Eigenschappen: Oplosmiddelvrij en laat waterdamp door. Als grove oppervlakte voor de vochtigheidsregulering van de woonruimte.

Samenstelling: water, leem, krijt, kaolien, cellulose, titaanoxide, fosfaat, natriumzout en 0,1% synthetisch conserveringsmiddel.

Het VOC-gehalte van dit product is max. 1 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt max. 30 g/l (Categorie "a" vanaf 2010).

Gebruik: De ondergrond moet drogen, vast, absorberend, schoon en stofvrij zijn. Bij twijfel eerst op een klein stukje proberen.

Voor gebruik en tijdens het gebruik altijd goed roeren. De verf met roller, kwast of oppervlaktestrijkers gelijkmatig aanbrengen en naar alle kanten uitstrijken.

Over het algemeen is 1 laag al voldoende. Tijdens het gebruik en droogtijd goed ventileren.

Droogtijd bij normale omgevingstemperatuur: bij 23°C en 50% rel. vochtigheid ca. 6 -12 uur.

Verbruik: 1 l is voldoende voor ca. 5,5 - 6,5 m<sup>2</sup>.

Reiniging van werkmateriaal: Werkmateriaal direct na het gebruik met warme zeepoplossing uitwassen.

Opslag: Koel, droog en vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen binnen 2 dagen opmaken.

Afvalverwerking: Volgens de plaatselijk geldende voorschriften.  
Europese Afvalcatalogus (EAC) 080103.

Aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften: Ook natuurlijke schildermaterialen buiten het bereik van kinderen bewaren. Restanten niet in grondwater of afvalwater gooien.



## Technische fiche

Al deze aanwijzingen zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Dit technische fiche wordt ter informatie en advies gepubliceerd.

Geen enkel juridisch recht kan hierover reclameren.

In geval van twijfel kunt u zich melden bij de tussen- handelaar, groothandel of fabrikant

Na elke update verliest het vorige fiche zijn geldigheid

Ecobati

Z.I. des Hauts Sarts

25, Première avenue

4040 Herstal

<http://www.ecobati.be>

[info@ecobati.be](mailto:info@ecobati.be)

Tel. : 0032(0)4/246.32.49

Fax : 0032(0)4/247.06.07

Oktober 2007



[www.ecobati.be](http://www.ecobati.be)

[info@ecobati.be](mailto:info@ecobati.be)

tel : +32 (4) 246 32 49

fax : +32 (4) 247 06 07

[www.ecobati.be](http://www.ecobati.be)