

Technische fiche -



Vintage Wood Ground

Ø 30-70 g/m²

Voor houten oppervlakken binnen

0,5l ≈ 7-16m²

Gebruik	Productgegevens
<p>Toepassing: Voor houten oppervlakken en meubels binnenshuis. Ook geschikt voor mensen met een allergie (raadpleeg uw arts!)</p> <p>Eigenschappen: Kan gemakkelijk gekleurd worden met een kleine toevoeging van pigmentconcentraten 668 Gemakkelijk aan te brengen Waterdamp doorlatend Ook geschikt voor mensen met een allergie (raadpleeg arts)!</p> <p>Kleur: Wit</p> <p>Drogen: Droogtijd 2 à 3 uur en kan daarna opnieuw bewerkt, geplamuurd worden.(naar keus)</p>	<p>Samenstelling: Water, schellak zeep, natuurlijke hars zeep, bijenwas, carnaubawas, cellulose, potas, minerale pigmenten, Conserveermiddel benzisothiazolinon</p> <p>Verbruik: Tussen 30 en 70 g / m2 per laag, afhankelijk van verwerkingsmethoden.</p> <p>Reinigingsmiddel: Water en plantenzeep Ultranature. Product is klaar voor gebruik.</p> <p>Opslag: Gesloten in originele verpakking ongeveer 12 maanden. Koel, droog vorstvrij en afgesloten bewaren</p> <p>Verwijdering: Verpakkingen borstelschoon leegmaken en dan naar het containerpark brengen. Opgedroogde productresten kunnen met het huisvuil meegegeven worden. In overeenstemming met de plaatselijke wetgeving. Buiten bereik van kinderen. Afval code EWC/EAK 08 01 12</p>
Gebruiksaanwijzing	Uitvoering
<p>Verwerking: Met borstel en spatel (plamuurmes) in kruisrichtingen de lagen aanbrengen. Kamertemperatuur boven 15°</p> <p>Bekijk ook de video op site www.ecobati.be</p>	<p>Onbehandeld hout. (voorkeur) Vernist of geolied hout eerst goed ontvetten met intensiefreiniger, Of afbijten met een ecologische remover of schuren met een metalen borstel.</p> <p>Aanbrengen :</p> <p>1^e laag de woodground met een borstel. droogtijd 2 uur. 2^e laag: pure pigmenten met spatel en laten drogen 3^e laag: weer woodground laten drogen.</p> <p>Afwerking: schuren om de verschillende lagen en kleuren te onthullen. Eind laag : waslaag gekleurd of transparant.</p>