

Hartöl 255

Sehr strapazierfähig als
Grundierung und
Oberflächenfinish in farblos und
8 weiteren Farbtönen

Für beanspruchte Holzflächen, Kork und openporigen
Stein im Innenbereich

Anwendungsbereich:

Zur openporigen Imprägnierung aller saugfähigen Untergründe im
Innenbereich wie Holz, Kork und unglasierte Tonfliesen, vor allem in
stark beanspruchten Bereichen. Die Strapazierfähigkeit der
Oberfläche kann mit einer Endbehandlung mit Hartöl Spezial 245
wesentlich erhöht werden.

Technische Eigenschaften:

Wasserabweisende, tief eindringende Imprägnierung.

Wasserdampfdurchlässig. Geprüft nach EN 71, Teil 3 und auf Speichel-
und Schweißechtheit gemäß DIN 53160.

Farbton:

002 Farblos, 022 Pinie, 062 Nussbaum, 092 Kastanie, 101
Doppelweiß, 142 Bernstein, 202 Weiß, 212 Grau, 307 Schwarz.
Helle, saugende Untergründe können etwas dunkler aufrocknen.
Hölzer werden je nach Wuchs unterschiedlich stark angefeuert.

Inhaltsstoffe:

Leinöl, Holzöl-Ricinenöl-Standöl, Holzöl-Standöl, Naturharzester,
Isoparaffine, Mineralpigmente (außer farblos), Trockenstoffe.
Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 440 g/l. Der EU-Grenzwert
beträgt max. 700 g/l (Kategorie F ab 2010).

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei, sowie
saugfähig sein. Holzflächen mit 150 - 180er Körnung in Faserrichtung
vorschleifen.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren! Streichen, Rollen, Spritzen, Tauchen.
Raum- und Oberflächentemperatur über 15°C. Der Auftrag sollte in
mindestens zwei Arbeitsgängen erfolgen. Dabei kann Nass-in-Nass
verfahren werden: Der zweite Auftrag kann nach einer Wartezeit von 20 -
30 Minuten aufgebracht werden. Wichtiger Hinweis: Unabhängig von der
Anwendung ist ca. 30 Minuten nach dem letzten Auftrag der Ölüberstand
sorgfältig abzunehmen.

Trocknungszeit:

Staubtrocken nach ca. 10 - 12 Stunden. Trittfest und überarbeitbar nach ca. 16 - 24 Stunden. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft z. B. mit einem Ventilator, um Geruchsbildung zu vermeiden.

Gebindegrößen und Verbrauch:

Ca. 60 - 80 ml/m², kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen.

Gebinde	reicht für... *
0,25l	4 m ²
Gebinde	reicht für... *
0,75l	12 m ²
2,5l	40 m ²
10l	160 m ²
30l	480 m ²

* Mittlere Reichweite pro Anstrich

Lagerung und Haltbarkeit:

Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel-Nr: EAK/EWC 08 01 11.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Das Hartöl ist verarbeitungsfertig eingestellt. Reinigung mit Ultranature Verdünnung 200.

GISCODE:

Ö 60

Sicherheitshinweise:

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich.

Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen.

Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.

Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 19.05.2017